

PRODUKT-RATSCHLÄGE

LIMEWASH

Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich mit geringem bzw. minimalem Gehalt an VOC (flüchtige organische Verbindungen) und sind auf Wasserbasis hergestellt, so dass sie geruchsarm und schnelltrocknend sind, was sowohl für Sie als auch für die Umwelt vorteilhaft ist.

Erhältlich in:

5 Liter Dosen in allen Farrow & Ball Farben mit Ausnahme der folgenden No. 19, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 57, 64, 66, 74, 81, 86, 89, 93, 95, 96, 210, 212, 217, 220, 222, 223, 233, 235, 237, 244, 245, 246, 248, 251, 253, 254, 255, 256, 268, 269, 270, 271, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 287, 288, 289, 290. Direkt erhältlich von Farrow & Ball (besuchen Sie bitte www.farrow-ball.com, E-Mail: sales@farrow-ball.com, oder rufen Sie an unter: +44 (0) 1202 876141), unseren Ausstellungsräumen sowie ausgewählten Händlern weltweit.

Produktbeschreibung:

Limewash: Eine äußerst atmungsfähige Oberfläche für Innen- und Außenwände und -decken traditioneller Fertigung. Vor der Verwendung bitte unsere Produkthinweise und Sicherheitsdatenblatt lesen.

Oberflächenvorbereitung zur Verwendung von Kalktünche:

Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sind. Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.

Neuer Untergrund - Farrow & Ball Limewash kann direkt aufgetragen werden.

Oberflächen mit Strukturschäden - wie z.B. Risse oder loser Unterputz, müssen mit einem Verputzmittel bzw. Füllmasse auf Kalkbasis repariert oder gefüllt werden. Farrow & Ball empfehlen die Verwendung moderner Füllmassen auf Kalkuntergründen nicht, da diese Feuchtigkeit einschließen und zu hart sind, was zu Rissen und ungleichmäßiger Porosität beim Anstrich führt. Um eine ungleichmäßige Farbgebung zu verhindern, müssen alle Reparaturen dieselbe Dichte aufweisen, wie der Untergrund.

Beschädigte Oberflächen - alle losen Teilchen, Staub, Schmutz, Flechten und Fett müssen abgebürstet oder abgewaschen werden. Mit Schimmel oder Algen verseuchte Oberflächen - Diese müssen mit einem pilztötenden Reinigungsmittel oder verdünntem Beizmittel behandelt werden, um alle mikrobiologischen Sporen zu beseitigen und dem weiteren Wachstum ein Ende

zu setzen. Völlig austrocknen lassen und sauber bürsten. Keine Silikon enthaltenden Mittel gegen Schimmel verwenden. Farrow & Ball Limewash eignet sich nicht zur Verwendung auf undurchlässigen Oberflächen wie hartem Zementunterputz, Gipsverputz oder modernen Backsteinen und ist nicht gut für Sandstein geeignet.

Auftragen von Kalktünche:

Kalkputz kann in seiner Porosität sehr unterschiedlich sein, was zu Fleckenbildung führen kann, mehr so bei der Verwendung dunkler Farben. Aus diesem Grund werden bei Limewash mindestens drei Schichten benötigt, um die Deckkraft aufzubauen und Unregelmäßigkeiten im Farbton auszugleichen.

Bei der Verwendung von Farrow & Ball Exterior Masonry und Farrow & Ball Limewash innerhalb desselben Gebäudes, gibt es merkliche Unterschiede sowohl in der Textur als auch der Farbe.

Limewash nicht in sehr feuchten oder nassen und windigen Umgebungen, bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Gefahr von Frost über mehrere Wochen nach dem Auftragen von Limewash verwenden. Verdünnung: Limewash je nach Umständen mit Wasser verdünnen. Die Verdünnung sollte typischerweise zwischen 10 und 30% betragen, kann aber je nach der zu beschichtenden Oberfläche bis zu 100% betragen.

Bitte beachten, dass Farben in Limewash je nach der Oberfläche, auf die sie aufgetragen werden, voneinander abweichen. Manche Farben können um bis zu 10 Farbtöne dunkler wirken, wenn sie nass sind. Prüfen Sie vor der Anwendung, dass Sie die richtige Farbe haben, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden.

Vor und während der Anwendung gut umrühren.

Die Befeuchtung ist für eine gute Oberflächenbearbeitung sehr wichtig. Nur jeweils eine Fläche von ca. 3m² mit Wasser besprühen bis die Oberfläche feucht ist, das Wasser aber nicht abläuft.

Limewash sollte nur auf frisch befeuchtete Oberflächen aufgetragen werden.

Limewash darf nie auf eine trockene Oberfläche aufgetragen werden, da das zur Schnellrocknung des Limewash und zur Zerrieselung führt. Alter Limewash, ungebrannte Ziegel und Kalkputz benötigen eine stärkere Befeuchtung als härtere Oberflächen.

Der Limewash sollte in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden. Mit einer Langhaar- oder Wandfarbenbürste auftragen. Sicherstellen, dass der Limewash so gleichmäßig wie möglich aufgetragen und gut in Risse und Fugen eingearbeitet wird, aber keine zu dicke Ansammlung zulassen, da dies beim Austrocknen zu Rissen führt.

Vermeiden Sie den Verlust der Feuchtkante beim Übergang zum nächsten Bereich durch fortwährende Befeuchtung.

Bei weiteren Schichten die vorige Schicht völlig austrocknen lassen, vorzugsweise über Nacht. Leicht vor Anbringen der nächsten Schicht die vorige Schicht mit Wasser befeuchten.

Es sollten mindestens drei Schichten aufgetragen werden; mehrere auf neuen Außenoberflächen oder wenn eine Farbänderung stattfindet. Nach anfänglichem Trocknen härtet und festigt sich der Limewash über mehrere Wochen hinweg.

Sonstige Produktanwendungen:

Falls Sie Produkte von Farrow & Ball für Anwendungen nutzen wollen, die hier nicht beschrieben werden, wenden Sie sich bitte um Rat an den Kundendienst unter +44 (0) 1202 876141 oder per E-Mail an customer.services@farrow-ball.com. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden können.

Anwendungstemperatur:

Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anstreichen.

Nicht im Freien auftragen, wenn Regen wahrscheinlich ist.

Für beste Resultate frühmorgens auftragen, damit das Produkt vor dem Abend trocknen kann (wenn Kondensation auftreten kann).

Deckkraft (m ² /l pro Schicht)	Trocknungszeit:	Typische Neubeschichtungszeit	Glanzstufe (% @ 60°)	Empfohlene Schichtanzahl
Je nach Bedingungen unterschiedlich.	Trocken in 2 Stunden	Überstrich nach 12 Stunden	2	4

Hinweis:

Das Trocknen und Neubeschichtung Zeiten wurde von Auftragen von Farbe in normalen Bedingungen - Trocknungszeiten kann länger in Kühler und / oder höherer Luftfeuchtigkeit Umgebungen.

Wie Limewash funktioniert durch Aufnahme in die Bausubstanz, lassen Sie bitte das Produkt, für mindestens 12 Stunden (am besten über Nacht) bei günstigen Wetterbedingungen, (direkte

Sonneneinstrahlung vermeiden, schwere regen, starkem Wind), vor dem Überstreichen voll entfalten.

Farbtreue:

Prüfen Sie die Farbtreue vor der Anwendung, da Farrow & Ball für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernimmt.

Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden.

Vor Gebrauch gründlich umrühren.

Reinigung:

Limewash ist nicht waschbar oder abwischbar.

Die äußerst matte Oberfläche dieses Produkts führt dazu, dass die Oberfläche bei versuchter Reinigung fleckig oder abgescheuert aussieht.

Nachreinigung:

Pinself bzw. Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

Limewash ist ein gefährliches Produkt (ätzend):

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt lesen. Im Originalbehälter verwahren. Bei längerem Stehen setzt sich der Inhalt ab. Vor Gebrauch zur Wiederherstellung gut rühren. Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

Formulierung:

Eine aus Löschkalk hergestellte traditionelle Kalktünche.

Hinweise zur Umwelt u. Entsorgung:

Nicht in Abwasser oder Gewässer entleeren.

Den Inhalt bzw. Behälter entsprechend der lokalen bzw. nationalen Vorschriften auf einer Mülldeponie entsorgen. Wenden Sie sich zwecks der Entsorgungsvorschriften an Ihre lokale Umweltbehörde.

Metallbehälter können wiederverwertet werden.

Informationen zum VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/[c]): 40g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 1g/l VOC

Sicherheit:

Enthält Calciumhydroxid. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Unter Verschluss aufbewahren. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Keine Verdünnungsmitteln oder Terpentinersatz verwenden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem

Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Physikalische und chemische eigenschaften:

Form: Emulsion

Geruch: Kum wahrnehmbarer Geruch

Verdunstungszahl: Langsam

Löslichkeit in Wasser: Mischbar

Viskosität: Viskos

Siedepunkt / -bereich °C: 100

Flammpunkt °C: >100

Relative Dichte: 1.3

pH: >11.5

Angaben zur toxikologie Aufnahmewege:

Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts.

Angaben zur ökologie

Mobilität: Wird leicht im Erdboden absorbiert

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar.

Bioakkumulationspotenzial:

Kein Bioakkumulationspotential.

Andere schädliche Wirkungen: Geringe Ökotoxizität.

Kontaktaufnahme: Für Rat über Farbtöne, das Farbsortiment oder Tapeten steht unser Kundendienstteam zur Hilfe bereit, rufen Sie unter +44 (0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, GB. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden können.

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.