

Technisches Merkblatt

ASB Rollspachtel R

Produktinformation

ASB-Rollspachtel R ist eine gebrauchsfertige, weisse, mineralisch eingestellte Rollspachtelmasse auf Basis hochwertigstem Dolomitmarmor.

ASB-Rollspachtel R wird ohne Grundierung direkt auf Beton-, Grundputz-, Gipskartonuntergründen sowie Faserplatten appliziert. Auf Betonuntergründen ist die Restfeuchtigkeit (nicht höher als 3%) sowie eine Untergrundtemperatur (mind. +5°C) zu beachten. **Für Fugenspachtelung auf Gipskarton mit Papierbewehrung nach EN 13963 Spachteltyp 3A zugelassen.**

ASB Rollspachtel R kann direkt mit einer Langfloor-Fassadenwalze, Traufel, oder Airlessgerät auf Decken- und Wandflächen im Innenbereich appliziert werden. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang ca. 5 mm.

Der Finish-Schliff erfolgt mittels Schleifpapier der Körnung 180 - 220. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Verspachtelte Flächen mit ZERO-Hydrogrund grundieren.

ASB-Rollspachtel R kühl, aber frostfrei lagern. Spachtelmasse ist begrenzt haltbar und daher mit Verfallsdatum versehen. Bei ungeöffneter Verpackung bleibt ASB-Rollspachtel R ca. 1 Jahr lagerbeständig.

Technische Daten:	
Bindemittel	Latexcopolymer (kleiner als 5%)
Lösemittel	Wasser
Füllstoff	Mikrokügelchen und weisser Dolomitmarmor
Korngrösse	Max. 0.15 mm
Volumengewicht	1.1 kg/lit.
Festkörpergehalt	Ca. 55%
pH-Wert	Ca. 9
Farbe	Weiss
Füllkraft	Sehr hoch
Entflammbarkeit	Keine (verbreitet und nährt kein Feuer)
Materialverbrauch	Pro Quadratmeter und 1mm Schichtstärke 1 Liter
Reinigung	Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
Verpackung	12 Liter Kunststoffeimer (Palettierung 40 x 12 lt.)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse- Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Rechtssinne dar.