

ASB Spritzspachtel B

Produktinformation

ASB-Spritzspachtel B ist eine gebrauchsfertige, weisse, mineralisch eingestellte Spritzspachtelmasse auf Basis hochwertigstem Dolomitmarmor.

ASB-Spritzspachtel B eignet sich für Flächenspachtelungen von Q2 – Q4 sowie Strukturspachtelung an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

ASB-Spritzspachtel B wird ohne Grundierung direkt auf Beton-, Grundputz-, Gipskarton- und Fermacelluntergründen appliziert. Auf Betonuntergründen ist die Restfeuchtigkeit (nicht höher als 3%) sowie eine Untergrundtemperatur (mind. +5°C) zu beachten.

ASB Spritzspachtel B wird mit Airless-Hochdruckspritzanlagen (Hemo 10 Baumatec) oder Schneckenpumpe (Spark 10 Baumatec) aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke pro Spritzgang ca. 3mm.

Der Finish-Schliff erfolgt mittels Schleifgitternetz der Körnung 240. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren mit ZERO-Hydrogrund Grundieren.

ASB-Spritzspachtel B kühl, aber frostfrei lagern. Spachtelmasse ist begrenzt haltbar und daher mit Verfallsdatum versehen. Bei ungeöffneter Verpackung bleibt ASB-Spritzspachtel B ca. 1 Jahr lagerbeständig.

Technische Daten:	
Bindemittel	Latex – Sampolymer (kleiner als 5%)
Lösemittel	Wasser
Füllstoff	Weisser Dolomitmarmor
Korngrösse	Max. 0.3 mm
Volumengewicht	1.7 kg/lt.
Festkörpergehalt	Ca. 71%
pH-Wert	Ca. 9
Farbe	Weiss
Haftzugsfestigkeit	0.7 N/mm ²
Füllkraft	Gut
Entflammbarkeit	Verbreitet und nährt kein Feuer
Materialverbrauch	Pro Quadratmeter und 1mm Schichtstärke 1 Liter
Reinigung	Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
Verpackung	15 Liter Kunststoffsock (Palettierung 40 x 15 lt.)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse- Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Rechtssinne dar.