

Technisches Merkblatt

ASB Spritzspachtel F

Produktinformation

ASB Spritzspachtel F ist eine graue, gebrauchsfertige und grobe Spritzspachtelmasse mit sehr hoher Füllkraft für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandflächen.

ASB Spritzspachtel F wird ohne Grundierung direkt auf Beton-, Grundputz-, Gipskarton- und Faserplatten aufgetragen. Auf Betonuntergründen ist die Restfeuchtigkeit (nicht höher als 3%) sowie eine Untergrundtemperatur (mind. +5°C) zu beachten.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

ASB Spritzspachtel F wird mit Airless-Hochdruckspritzanlagen oder Schneckenpumpe aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke pro Spritzgang 8mm..

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren mit Tiefgrund grundieren.

Trocknung

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

Lagerung

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:	
Bindemittel	Latex – Polymerdispersion (kleiner als 5%)
Lösemittel	Wasser
Füllstoff	Mikrokügelchen mit weissem Dolomitmarmor
Korngrösse	Max. 0.35 mm
Volumengewicht	1.2 kg/lit.
pH-Wert	Ca. 9
Farbe	Grau
Füllkraft	Sehr hoch
Entflammbarkeit	Verbreitet und nährt kein Feuer / Feuerbeständigkeitskl. A2
Materialverbrauch	Pro Quadratmeter und 1mm Schichtstärke 1 Liter
Reinigung	Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
Verpackung	15 Liter Kunststoffsack (Palettierung 40 x 15 lt.)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse- Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Rechtssinne dar.

Wirz Tapeten AG Stand 9. September 2013